

JT 10800 WG-BFG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte de impresión de PVC fundido autoadhesivo de alta conformabilidad. Sus propiedades reposicionables permiten que el producto se deslice sin esfuerzo por la superficie hasta fijarlo en su posición final.

Frontal del material: PVC fundido blanco brillo de 50 µm

Adhesivo: Reposicionable con disolvente Bubble Free, gris oscuro

Protector: Revestimiento de PE Bubble Free, 155 g/m²

USO TÍPICO

Aplicaciones a largo plazo para corrugaciones exigentes tales como el recubrimiento completo de vehículos y superficies 3D altamente conformables.

El producto ha sido desarrollado para la señalización de vehículos en superficies planas, curvas, con relieve o remachadas.

TRANSFORMACIÓN

Diseñado especialmente para la impresión por chorro de tinta con base solvente, ecosolvente y látex en equipos de impresión de gran formato.

También es posible la impresión UV siempre que las tintas seleccionadas sean lo suficientemente flexibles para la deformación prevista. Si imprime en UV, por favor, adapte la velocidad de impresión y los ajustes de curado.

Para conseguir una protección y durabilidad óptimas, el JT 10800 WG-BFG debe laminarse con la serie LF 10700.

Para lograr la mejor calidad de impresión posible, por favor, asegúrese de que se utilizan los perfiles ICC y los ajustes de impresora correctos. Los perfiles se pueden obtener de nuestras subsidiarias o distribuidores, o se pueden descargar desde: www.mactacgraphics.eu. Los perfiles ICC se proporcionan únicamente como un recurso para los clientes.

Los entornos de impresión, la naturaleza individual de los sistemas de impresión, las tintas y el software pueden afectar significativamente al resultado. Es responsabilidad del cliente determinar la idoneidad de cualquier perfil para su uso en su entorno de impresión específico.

Para más información sobre la impresión, la aplicación y la retirada, por favor, consulte "TB 4.2 Boletín de aplicación de la serie JT 10800"

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre la estructura propuesta en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de cometer el proceso de producción completo.

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años siempre que esté almacenado entre +15 y +25°C y 50% de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores promedio Método de

pruebas

Grosor		
Film (micras)	50 µm	ISO:534
Datos del adhesivo, 23°C (N/25 mm)		
Adhesión al despegue 180° sobre acero inoxidable		
- 20 min. de adhesión	11,5	FMT1
- 24 horas de adhesión	14,5	FMT1
Estabilidad dimensional		
Encogimiento (48 horas a 70°, aplicación sobre aluminio)	Máx. 0,3mm	FMT14
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación (°C)	≥15°C	
Rango de temperatura de uso (°C)	-20°C - +70°C	
Certificaciones		
Certificación contra incendios		EN13501-1

DURABILIDAD

Central Europe Zone 1

Sin procesar	7 años	ISO 4892-2
Impreso y laminado*	Hasta 5 años	ISO 4892-2

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA

Para obtener más información sobre la durabilidad y la exposición, visite el "Boletín Técnico de Mactac TB 7.5 Durabilidad en exteriores de los gráficos Mactac" en la web [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

