

## JT 10800 WG-BFG

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Support d'impression en PVC coulé autoadhésif et hautement conformable. Grâce à son adhésif repositionnable, le produit peut glisser facilement sur la surface jusqu'à sa position définitive.

**Matériau frontal:** PVC coulé de 50 µm, blanc brillant

**Adhésif:** Solvant repositionnable Bubble-Free, gris foncé

**Protecteur:** Liner Bubble-Free recouvert de PE, 155 g/m<sup>2</sup>

### UTILISATION HABITUELLE

Applications à long terme pour des courbes difficiles comme le covering complet d'un véhicule ou des surfaces 3D très conformables.

Ce produit a été développé pour la signalétique des surfaces planes, incurvées, texturées ou à rivets des véhicules.

### TRANSFORMATION

Spécialement conçu pour l'impression à jet d'encre avec des encres à base de solvants, d'éco-solvants, de solvants doux et latex avec un équipement d'impression grand format.

L'impression avec des encres UV est également possible tant que les encres choisies sont suffisamment souples pour la déformation prévue. En cas d'impression avec des encres UV, veuillez adapter la vitesse d'impression et les paramètres de séchage.

Pour obtenir une protection et une durabilité optimales, le film JT 10800 WG-BFG doit être laminé avec la Série LF 10700.

Afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible, veuillez à utiliser les profils ICC corrects et les bons paramètres d'imprimante. Vous pouvez obtenir des profils auprès de nos filiales ou de nos distributeurs, ou encore les télécharger sur : [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu). Les profils ICC sont fournis uniquement à titre d'information pour les clients.

Les environnements d'impression, le caractère individuel de chaque système d'impression, les encres et le logiciel peuvent fortement influencer le résultat. Le client est tenu de déterminer la pertinence d'un profil pour une utilisation dans son environnement d'impression particulier.

Pour en savoir plus sur l'impression, la pose et le retrait, veuillez vous reporter au document « BT 4.2 Bulletin pour la pose des films JT 10800 Series »

Afin de garantir la pertinence de la pose, testez toujours la construction proposée dans les conditions réelles de pose et d'utilisation finale avant de lancer l'ensemble de la production.

### DURÉE DE VIE

2 ans si conservé à une température de 15 °C à 25 °C et avec un taux d'humidité relative d'environ 50 % (dans l'emballage d'origine).

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

#### Valeurs moyennes Méthode de

#### test

Épaisseur		
Film (microns)	50 µm	ISO: 534
Données sur l'adhésif, 23 °C (N/25 mm)		
Pelage de l'adhésif 180° sur l'acier inoxydable		
- Après 20 minutes	11,5	FTM1
- Après 24 heures	14,5	FTM1
Stabilité des dimensions		
Rétraction (48 heures à 70 °C posé sur de l'aluminium)	Max. 0.3 mm	FTM14
Plages de températures		
Température minimale de pose (°C)	≥ 15 °C	
Plage de températures de service (°C)	-20 °C - +70 °C	
Certifications		
Classement au feu		EN13501-1

### DURABILITÉ ATTENDUE

#### Central Europe Zone 1

Non traité	7 ans	ISO 4892-2
Imprimé et laminé*	Jusqu'à 5 ans	ISO 4892-2

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Pour plus d'informations sur la durabilité et l'exposition, veuillez consulter le « Bulletin technique TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films» sur le site Web [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf.

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque évènement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

---

Contact

Email: [mactac.europe@mactac.eu](mailto:mactac.europe@mactac.eu)

Website: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

