

JT 9800 WG-BFG

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

JT 9800 WG-BFG è un film autoadesivo calandrato in PVC di alta qualità.

Il liner Bubble-free, unito alla nuova tecnologia adesiva, riduce efficacemente la formazione di grinze e bolle d'aria durante l'applicazione di grafiche di grande formato.

La sua elevata scorrevolezza consente inoltre un facile riposizionamento della grafica.

Frontale: PVC bianco lucido da 70 µm

Adesivo: Adesivo acrilico grigio Bubble-free*

Carta Protettiva: Carta protettiva rivestita in PE da 160 g/mq

*Rimovibilità senza sporco

UTILIZZO TIPICO

Applicazioni a medio termine per interni ed esterni su superfici curve (2D).

Decorazione di veicoli, autobus, camion, espositori, vetrine, punti vendita e diverse applicazioni pubblicitarie.

TRASFORMAZIONE

Progettato specificatamente per la stampa a getto d'inchiostro a base solvente, eco-solvente, solvente mild, latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere protezione e durata ottimali, JT 9800 WG-BFG deve essere laminata con i prodotti della Serie LF 9700.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i profili ICC o le impostazioni della stampante corretti. I profili possono essere richiesti alle nostre filiali o ai nostri distributori, oppure possono essere scaricati da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa, l'applicazione e la rimozione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25 °C e a $\pm 50\%$ di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Pellicola + Adesivo	70 µm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23 °C (N/25 mm)		
Staccamento dell'adesione 180° su acciaio inossidabile		
- 20 minuti residenza	7,6	FTM1
- 24 ore residenza	10,9	FTM1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70 °C applicato su alluminio)	Max 0,2 mm	FTM14
Intervalli di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+15 °C	
Intervallo di temperatura di servizio (°C)	Da -20 °C a +70 °C	
Classificazioni		
Classificazioni antincendio	B-s1, d0	EN13501-1
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche		
Resistente a brevi periodi di immersione in acqua e a un breve contatto con detergenti, alcool e alcuni solventi alifatici. Il contatto con chetoni, esteri, solventi aromatici e idrocarburi clorurati non è consigliato.		

DURATA

Non elaborato	7 anni	ISO 4892-2
Stampato e laminato	5 anni	ISO 4892-2

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina www.mactacgraphics.eu

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

