

MACal® 9700 PRO

PRODUKTBESCHREIBUNG

MACal 9700 Pro erscheint bei hintergrundbeleuchteten Schildern transluzent, ohne Beleuchtung ist sie blickdicht und bietet eine gleichmäßige Farbwiedergabe.

MACal 9700 Pro ist mit einem langlebigen, stark haftenden Acrylatklebstoff beschichtet, der von einem hochwertigen, silikonisierten Kraftpapier geschützt wird.

Obermaterial: 80 µm starke, matte, transluzente, polymer-stabilisierte PVC- Folie, cadmiumfrei.

Klebstoff: Hochwertiger Klebstoff Acrylatbasis , hohe Klebkraft und außergewöhnlich langlebig.

Trägermaterial: ehr stabiles weißes Kraftpapier, 135g/m², mit grauem Rückseitendruck

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Dekoration und Beschriftung von innen beleuchteten Schildern aus Glas, Acryl, gespanntem Kunststoffgewebe, usw. Bei der schwarzen Folie ist die Lichtdurchlässigkeit geringer als bei anderen Farben. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

VERARBEITUNG

Computergestütztes Schneiden.

Exaktes, schnelles und problemloses Schneiden auf den meisten Plottern. Auf eine korrekte Einstellung der Schnitttiefe muss geachtet werden. Wird zu tief geschnitten, kann das Trägerpapier mit dem Klebstoff einreißen und sich ablösen, wenn die Folie auf das Application Tape aufgetragen wird.

VERKLEBUNG

Für den Transfer der zugeschnittenen Folie auf das Application-Tape löst man grundsätzlich das Trägermaterial von der selbstklebenden Folie (d.h. mit der Folienoberfläche nach unten auf die Arbeitsfläche), das Application Tape wird dazu nicht angehoben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sorgfältig von Staub, Fett und jeglichen Verschmutzungen gereinigt werden. Der Anwender muss vor der Verwendung grundsätzlich prüfen, ob die jeweiligen Farben und Lacke mit der Folie kompatibel sind.

Substrate für die Verwendung in Leuchteinrichtungen sollten im Zusammenhang mit selbstklebenden Materialien sorgfältig ausgewählt werden. Einige Substrate, wie zum Beispiel Polycarbonate, können sich als problematisch erweisen, weil sich Lufteinschlüsse bilden können und es ggfs. zu Blasenbildung unter der Folie kommen kann.

Wir empfehlen deshalb, vorab zu testen, ob MACal 9700 PRO für die jeweilige Oberfläche geeignet ist.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von +15 bis +25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte Testmethode

Stärke		
Obermaterial + Klebstoff (µm)	115	ISO 534
Obermaterial, 23°C		
Zugfestigkeit (N/15mm)	>28	DIN ISO 527-3
Bruchdehnung (%)	>150	DIN ISO 527-3
Klebstoff 23°C (N/25 mm)		
Schälfestigkeit auf rostfreiem Hochglanzstahl		
- 20 Minuten	14	FTM1
- 24 Stunde	17	FTM1
- 1 Woche	20	FTM1
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (1 Woche bei 70°C auf Aluminium)	Max. 0.3 mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestwerklebetemperatur (°C)	10°C	
Temperaturbereich für die Anwendung (°C)	- 40°C to + 90°C	
Entflammbarkeit		
auf Aluminium	B-s1,d0	EN 13501-1

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteleuropäische Klimazone 1 - Unbearbeitet

Schwarz und Weiß	7 Jahre	ISO 4892-2
Farben	5 Jahre	ISO 4892-2

Hinweis: Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in Höhenlage sowie für nach Süden verklebte Folien. Für horizontal verklebte Materialien wird keine Haltbarkeitsgarantie gegeben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND GEWÄHRLEISTUNG

Weitere Informationen zur Haltbarkeit und Beanspruchung finden Sie im "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" auf der Website www.mactacgraphics.eu.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

