

WW 100 Pro

DESCRIPTION DU PRODUIT

Support d'impression autocollant calandré conformable de qualité supérieure avec un adhésif à fort pouvoir d'adhérence pour les projet architecturaux.

Matériau frontal: PVC blanc brillant conformable de 55 µm

Adhésif: Acrylique à base de solvant à fort pouvoir d'adhérence permanent gris

Protecteur: Papier couché PE 130 g/m²

UTILISATION HABITUELLE

Applications architecturales intérieures et extérieures à court et moyen terme sur des surfaces difficiles, comme les murs texturés, en béton et en briques.

L'adhésif gris à base de solvant à fort pouvoir d'adhérence fournit une bonne opacité et une bonne adhérence sur un vaste éventail de substrats difficiles.

Les propriétés du film permettent une application sur des surfaces irrégulier et déformées.

TRANSFORMATION

Spécialement conçu pour l'impression à jet d'encre à base de solvants, d'éco-solvants, de solvants doux, de latex et UV avec un équipement d'impression de grand format.

Pour assurer une protection et une durabilité optimales, le WW 100 Pro doit être laminé avec la Série LF 10700. Afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible, veillez à utiliser les profils ICC et les bons paramètres d'imprimante.

Vous pouvez obtenir ces profils auprès de votre représentant commercial ou auprès de nos distributeurs, ou encore les télécharger sur : www.mactacgraphics.eu.

Pour en savoir plus sur l'impression et la lamination, veuillez vous reporter au BT 4.1 « Lignes directrices sur la manipulation, la transformation et la pose des médias numériques de Mactac ».

Les médias numériques de Mactac doivent être posés conformément aux instructions du BT 4.3 « Lignes directrices sur la manipulation, la transformation et la pose des médias numériques de Mactac WW Séries », accessibles dans la section « Ressources » sur www.mactacgraphics.eu.

Afin de garantir la conformité de la pose, testez toujours la construction proposée dans les conditions réelles de pose et d'utilisation finale avant de lancer l'ensemble de la production.

DURÉE DE VIE

1 an entreposé à une température comprise entre 15 et 25°C et à une humidité relative d'environ 50% (dans l'emballage d'origine).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Valeurs moyennes Méthode de test

Données sur l'adhésif, 23°C (N/25 mm)		
Adhérence rapide sur le verre	24	FTM9
Décollement à 24 heures sur le verre	18	FTM1
Stabilité dimensionnelle		
Rétraction (48 heures à 70 °C posé sur l'aluminium)	Max. 0.5 mm	FTM14
Plages de températures		
Température minimale de pose (°C)	+ 10°C	
Plage de températures de service (°C)	De - 20°C à + 70°C	
Certifications		
Certification relative à la réaction au feu	B-s1, d0	EN13501-1

DURABILITÉ ATTENDUE

Zone d'Europe centrale 1

Non traité	5 ans	ISO 4892-2
Imprimé et laminé*	3 ans	ISO 4892-2

*Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au Bulletin technique 7.5 : « Durabilité à l'extérieur de supports imprimés de MACtac combinés à des complexes ».

Note : La lamination de matériaux imprimés par jet d'encre retarde l'éventuelle décoloration qui pourrait se produire avec le temps. La décoloration dépend de la qualité des encres à jet d'encre, de l'orientation du matériau imprimé, de l'angle d'affichage et de la position exacte de l'exposition dans cette région du globe.

L'exposition à des températures extrêmes, à la lumière ultraviolette, ainsi qu'aux conditions que connaissent les pays du sud de l'Europe, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques entraînera une détérioration plus rapide. Cette constatation s'applique également aux zones polluées, aux régions à haute altitude et à l'exposition orientée vers le sud.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Pour plus d'informations sur la durabilité et l'exposition, veuillez consulter le « Bulletin technique TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films» sur le site Web [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf.

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."