

MACtransfer® 100 High Grade

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il MACtransfer 100 high Grade è composto da un frontale in carta impregnato in lattice spalmato su un lato con un adesivo rimovibile ad elevata adesività ed è prodotto in rotoli auto-avvolgenti (senza liner).

Il lato non adesivo del prodotto è stampabile.

Struttura del frontale:

Frontale in carta impregnato in latex.

Adesivo:

Adesivo rimovibile ad alta adesività a base di gomma

UTILIZZI TIPICI

Il MACtransfer 100 High Grade è concepito per aiutare nella protezione, applicazione e trasferimento delle grafiche di piccole e medie dimensioni stampate con ink-jet UV e fustellate e di grafiche autoadesive fustellate non stampate realizzate con pellicole opache o leggermente strutturate. Grazie alla sua migliore adesione sui liner in carta e filmici, il MACtransfer 100 High Grade garantisce anche il trasferimento senza problemi di lettere piccole e linee sottili stampate con inkjet UV/non smussate.

DURATA ALL' IMMAGAZZINAGGIO

1 anno immagazzinato da 15 a 25°C e a \pm 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

LAVORAZIONE

Applicazione

Il trasferimento della pellicola tagliata sull'application tape deve essere sempre eseguito rimuovendo il liner dal materiale autoadesivo (vale a dire con il frontale in PVC rivolto verso il basso sulla superficie di lavoro) e non sollevando l'application tape.

PROPRIETÀ FISICHE (VALORI TIPICI)

Dati relativi al materiale del frontale, 23°C	Average values	Test method
Resistenza alla tensione (N/15mm)	40	DIN ISO 527-3 MD
Allungamento a rottura (%)	3	

Spessore

Carta + adesivo (µm)	110	ASTM D-645
----------------------	-----	------------

Peso

Carta + adesivo (g/m ²)	90	DIN 53452
-------------------------------------	----	-----------

Dati relativi all'adesivo 23°C (N/25 mm)

Staccamento dell'adesione 20 min su acciaio inossidabile	2.5	FTM 1 - 180°
24 ore residenza su MACal 8900 PRO opaco	3.2	
MACal 9800 PRO lucido	3.1	

Avviso importante Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Esclusione di responsabilità e garanzia Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".