JT 10500 WG-BFG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verformbare, kalandrierte, selbstklebende Polymer-Druckmedien

Obermaterial: 55 µm weiß glänzendes PVC
Klebstoff: Solvent Bubble-free grau
Trägermaterial: PE beschichtet 145 g/qm

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Mittel- bis langfristige Anwendungen für den Innen-und Außenbereich auf mäßig konvexen und gebogenen Flächen für die Verklebung.

Geeignet für die Dekoration von Fahrzeugen undFlotten.

VERARBEITUNG

Speziell konzipiert für Solvent-, Eco-Solvent- und Latexdruck auf Großformatdruckern.

Der UV-Druck ist auch möglich, wenn die Druckfarben für die zu erwartende Anwendung flexibel genug sind.

Um optimalen Schutz und beste Haltbarkeit sicherzustellen, sollte JT 10500 Series mit Produkten der Serie LF 10500 laminiert werden.

Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile bzw. Druckeinstellungen verwendet werden.

Die Profile können über unsere Filialen oder Händler bezogen oder von folgender Adresse heruntergeladen werden: www.mactacgraphics.eu. Weitere Informationen zum Druck und den Laminaten erhalten Sie im technischen Informationsblatt TB Mactac Digital 4.1 „Guidelines on handling, converting and applying Mactac Digital media“ (etwa: „Leitlinien zur Handhabung, Verarbeitung und Verklebung von Mactac Digital-Medien“).

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von + 15 bis + 25 °C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittswerte	Testmethode
Dicke		
Obermaterial (microns)	55 µm	ISO 534
Klebstoffdaten, 23°C (N/25 mm)		
Schnelle Haftung auf Glas	19	FTM9
Schälfestigkeit nach 24 Stunden auf Glas	16	FTM1
Dimensionsstabilitaet		
Schrumpf (48 Stunden bei 70 °C auf Aluminium)	Max. 0.5 mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestverklebetemperatur (°C)	+ 10°C	
Temperaturbereich für die Nutzung (°C)	- 20°C bis + 70°C	
Zertifizierungen		
Feuer-zertifizierungen	B-s1, d0	EN13501-1

ERWARTETE HALTBARKEIT

Central Europe Zone 1

Unverarbeitet	7 Jahre	ISO 4892-2
Bedruckt und laminiert*	4 Jahre	ISO 4892-2

*Weitere Informationen finden Sie im technischen Informationsblatt 7.5: „Haltbarkeit von MACtac Druckmedien in Kombination mit Laminaten im Außenbereich“.

Hinweis: Wird das mit Inkjet bedruckte Material durch ein Laminat geschützt, verzögert dies das normale Verblassen der Farben. Dieser Prozess ist abhängig von der Qualität der Inkjet-Farben, der Ausrichtung des bedruckten Materials, dem UV-Einfallswinkel und dem genauen geografischen Standort.

Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller.

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe http://terms.europe.averydennison.com. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu