JT 9500 WG-PT, PG, BFG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Polymer kalandrierte selbstklebende Druckmedien.

Obermaterial: 65 µm weiß glänzendes PVC

Klebstoff:

JT 9500 WG-PT: auf Lösemittelbasis permanent haftend, transparent

JT 9500 WG-PG: auf Lösemittelbasis permanent haftend, grau

JT 9500 WG-BFG: auf Lösemittelbasis,Bubble-free, grau

Trägermaterial:

JT 9500 WG-PT/PG: Kraftpapier 140 g/qm

JT 9500 WG-BFG: PE beschichtet 145 g/qm

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Mittel- bis langfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich auf ebenen und leicht gewölbten (konvexen), nicht-porösen Oberflächen.

Displays, Schaufenster, Point of Sale, Bus, LKW und Fahrzeuge.

VERARBEITUNG

Speziell konzipiert für Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV- Inkjetdruck auf Großformatdruckern.

Um einen optimalen Schutz und beste Haltbarkeitsicherzustellen, sollte JT 9500 mit LF 9500 laminiertwerden. Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen,stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile bzw. Druckeinstellungen verwendet werden.

Die Profile können über unsere Fillialen oder Händlerbezogen werden oder unter folgender Adresseheruntergeladen werden: www.mactacgraphics.eu.

Weitere Informationen zum Druck und denLaminaten erhalten Sie im TechnischenInformationsblatt 4.1 “Leitlinien zur Handhabung,Verarbeitung und Verklebung von MactacDigital Medien.”

Um sicherzustellen, dass alle Materialien für dieVerklebung geeignet sind, testen Sie die empfohlene Materialkombination unter den tatsächlichen Verklebungs- und Endnutzungsbedingungen, bevorSie in die Produktion gehen.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von +15 bis+25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittswerte	Testmethode
Dicke		
Obermaterial (microns)	65 µm	ISO 534
Klebkraftwerte, 23 °C (N/25 mm)		
Anfangshaftung auf Glas:		
JT 9500 WG-PT	15	FTM9
JT 9500 WG-PG	12	
JT 9500 WG-BFG	17	
Klebekraft nach 24 Stunden auf Glas:		
JT 9500 WG-PT	17	FTM1
JT 9500 WG-PG	15	
JT 9500 WG-BFG	17	
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (48 Stunden bei 70°C auf Aluminium)	Max. 0.5 mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestverklebetemperatur (°C)		+ 10°C
Temperaturbereich für die Nutzung (°C)		- 20°C to + 70°C
Zertifizierungen		
Feuer-Zertifizierung	B-s1, d0	EN13501-1

ERWARTETE HALTBARKEIT

Central Europe Zone 1

Unverarbeitet	7 Jahre	ISO 4892-2
Bedruckt und verklebt*	4 Jahre	ISO 4892-2

*Weitere Informationen finden Sie im TechnischenInformationsblatt 7.5: “Haltbarkeit von MACtacDruckmedien in Kombination mit Laminaten imAußenbereich”.

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu

Hinweis: Wird das mit Inkjet bedruckte Materialdurch ein Laminat geschützt, verzögert dies dasnormale Verblassen der Farben. Dieser Prozess istabhängig von der Qualität der Inkjet-Farben, der Ausrichtung des bedruckten Materials, dem UV-Einfallswinkel und dem genauen geografischen Standort.

Ist die Folie extremen Temperaturen bzw.besonders starker UV-Strahlung ausgesetztund/oder herrschen Bedingungen wie etwa inSüdeuropa und in tropischen, subtropischen oderWüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe giltfür Bereiche mit starker Luftverschmutzung, ingroßer Höhe sowie für horizontal und nach Südenverklebte Folien.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND GEWÄHRLEISTUNG

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe http://terms.europe.averydennison.com. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu