

JT 10500 WG-BFG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SopORTE de impresión conformable, autoadhesivo, polimérico y calandrado

Frontal del material: PVC blanco brillo de 55 µm

Adhesivo: Solvente, gris, sin burbujas

Protector: Revestido de papel polietilenizado PE de 145 g/m²

USO TÍPICO

Aplicaciones de media y larga duración, para utilización en interior y exterior sobre superficies de aplicación ligeramente convexas y curvas.

Apto para la decoración de vehículos y flotas.

TRANSFORMACIÓN

Diseñado específicamente para impresión con tintas solventes, eco-solventes y látex en impresoras de gran formato.

También es posible la impresión UV si las tintas son lo suficientemente flexibles para la aplicación esperada.

Para conseguir la máxima protección y durabilidad posibles, el JT 10500 tiene que usarse junto con la serie de laminados LF 10700 UV.

Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de que se utilizan los perfiles ICC y los ajustes de impresión correctos.

Puede obtener los perfiles a través de nuestras filiales o distribuidores, o descargarlos en: www.mactacgraphics.eu

Para más información sobre impresión y laminado, consulte el Boletín Técnico Mactac Digital 4.1. "Directrices sobre utilización, procedimiento y aplicación de materiales digitales de Mactac".

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años almacenado entre +15 y +25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores medios Método de ensayo

Espesor		
Frontal (microns)	55 µm	ISO 534
Información sobre adhesivo, 23°C (N/25 mm)		
Tack inicial sobre cristal	19	FTM9
Tack en 24 horas sobre cristal	16	FTM1
Estabilidad dimensional		
Encogimiento (48 horas a 70o aplicado sobre aluminio)	Max. 0.5 mm	FTM14
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación (°C)	+ 10°C	
Límite de temperatura de uso (°C)	desde - 20°C hasta + 70°C	
Certificaciones		
Certificado contra incendios	B-s1, d0	EN13501-1

DURABILIDAD

Europa central Zona 1

Sin procesar	7 años	ISO 4892-2
Impreso y laminado*	4 años	ISO 4892-2

*Para más información, consulte el Boletín Técnico 7.5: "Durabilidad en exterior de la combinación de soportes impresos y laminados de MACTac".

Nota: El laminado del material impreso con inyección de tinta retrasa la decoloración que habitualmente ocurre con el paso del tiempo. Esta pérdida de color depende de la calidad de las tintas de impresión, la orientación del material impreso, el ángulo de exposición y la ubicación geográfica exacta.

La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur.

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».