JT 7501 WG-PB 40

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale da stampa autoadesivo polimerico perforato.

Frontale: PVC bianco lucido da 160 µm con retro nero, 1,5 mm di perforazione, 40% area perforata

Adesivo: Solvente acrilico rimovibile nero

Carta Protettiva: 140 g/sqm liner rivestito in PE + 55 g/sqm carta perforata

UTILIZZO TIPICO

Grafica promozionale indoor e outdoor di breve e media durata su superfici piane in vetro per edifici e mezzi di trasporto

TRASFORMAZIONE

Concepito specificatamente per la stampa con inchiostri a polimerizzazione UV, JT 7501 WGPB 40 è compatibile anche per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, mild e Latex su stampanti di grande formato.

Per ottenere una protezione e una durata ottimali, 7501 WG-PB 40 deve essere laminato con LUV 7036 oppure con la Serie LF 10500.

Per ottenere la miglior qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa, l'applicazione e la rimozione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni effettive di applicazione e di utilizzo finale prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato a una temperatura compresa tra 15 e 25 °C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Spessore		
Film + Adesivo (micron)	185 µm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23 °C (N/25 mm)		
Adesione su acciaio inossidabile		
- 20 min.	5	FTM1
- 24 ore	6	FTM1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (1 settimana a 70 °C applicato su alluminio)	Max 0,3 mm	FTM14
Intervalli di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 10 °C	
Temperatura di servizio (°C)	Da -15°C a + 60°C	
Certificazioni		
Classificazione antincendio	B-s1, d0	EN 13501-1

DURATA

Central Europe Zone 1

Non stampato	3 anni	ISO 4892-2
Stampato e laminato*	Fino a 3 anni	ISO 4892-2

*Per maggiori informazioni, fare riferimento al "TB 7.5 Durata outdoor per film Mactac grafici - autoadesivi".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilitá ed esposizione consultare il “Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films” sulla pagina www.https://www.mactacgraphics.eu

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l’intesa che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina http://terms.europe.averydennison.com. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell’Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all’Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi”.

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu