

## JT 8500 WG-PT, PG, RT, RG, BFT

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale di stampa autoadesivo monomero calandrato.

**Frontale:** PVC bianco lucido da 95 µm

#### Adesivo:

JT 8500 WG-PT: Emulsione acrilica permanente trasparente

JT 8500 WG-PG: Emulsione acrilica permanente grigia

JT 8500 WG-RT: Emulsione acrilica rimovibile trasparente

JT 8500 WG-RG: Emulsione acrilica rimovibile grigia

JT 8500 WG-BFT: Emulsione acrilica Bubble-free permanente trasparente

#### Carta Protettiva:

JT 8500 WG-PT/PG/RT/RG: Patinato 120 g/sqm

JT 8500 WG-BFT: Patinato micro-goffrata Bubble-free 135 g/sqm

### UTILIZZO TIPICO

Grafica promozionale indoor e outdoor di breve durata su superfici lisce e uniformi.

### TRASFORMAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere una protezione e una durata ottimali, il JT 8500 va laminato con LF 8500.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

### DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a +25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

### CARATTERISTICHE FISICHE

#### Valori medi Metodo di prova

| Spessore   |                  |           |
|--|------------------|-----------|
| Frontale (microns)                                 | 95 µm            | ISO 534   |
| Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)          |                  |           |
| Presenza rapida su vetro:                          |                  |           |
| JT 8500 WG-PT                                      | 12               | FTM9      |
| JT 8500 WG-PG                                      | 11               |           |
| JT 8500 WG-RT                                      | 4                |           |
| JT 8500 WG-RG                                      | 4                |           |
| JT 8500 WG-BFT                                     | 6.5              |           |
| Staccamento 24 ore su vetro:                       |                  |           |
| JT 8500 WG-PT                                      | 14               | FTM1      |
| JT 8500 WG-PG                                      | 14               |           |
| JT 8500 WG-RT                                      | 4                |           |
| JT 8500 WG-RG                                      | 3                |           |
| JT 8500 WG-BFT                                     | 11               |           |
| Stabilità dimensionale                             |                  |           |
| Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio) | Max. 1.0 mm      | FTM14     |
| Gamme di Temperatura                               |                  |           |
| Temperatura minima di applicazione (°C)            | + 10°C           |           |
| Intervallo temperatura di servizio (°C)            | - 20°C to + 70°C |           |
| Certificazioni                                     |                  |           |
| Certificazione antincendio                         | B-s1, d0         | EN13501-1 |

### DURATA

#### Central Europe Zone 1

|               |        |            |
|---------------|--------|------------|
| Non elaborato | 3 anni | ISO 4892-2 |
|---------------|--------|------------|

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, subtropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

#### *ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA*

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

---

#### Contact

Email: [mactac.europe@mactac.eu](mailto:mactac.europe@mactac.eu)

Website: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

