

JT 9700 WG-PG, PT, RT, RG, BFG

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Premium polymeric calendered self-adhesive printing media.

Frontale: 80 µm white gloss PVC

Adesivo:

JT 9700 WG-PT: Solvente permanente trasparente

JT 9700 WG-PG: Solvente permanente grigio

JT 9700 WG-RT: Solvente removibile trasparente*

JT 9700 WG-RG: Solvente removibile grigio*

JT 9700 WG-BFG: Solvente Bubble-free grigio

*Rimovibilità pulita fino a 2 anni (Residuo massimo fino al 10%)

Carta Protettiva:

JT 9700 WG-PT/PG/RG/RT: Carta Kraft politenata da 140 g/sqm

JT 9700 WG-BFG: Carta Kraft bipolitenata, 145g/sqm

UTILIZZO TIPICO

Applicazioni d'interni ed esterni di lunga durata su superfici ricurve e 2D.

Decorazione di veicoli, autobus, tram, esposizioni e display, vetrine, punti vendita.

TRASFORMAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solventi, eco-solventi, latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere una protezione e una durata ottimali, la serie JT 9700 va laminata con la serie LF 9700.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a +25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Frontale (microns)	80 µm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Presenza rapida su vetro:		
JT 9700 WG-PG	13	FTM9
JT 9700 WG-PT	20	
JT 9700 WG-RT	6	
JT 9700 WG-RG	6	
JT 9700 WG-BFG	19	
Staccamento 24 ore su vetro:		
JT 9700 WG-PG	17	FTM1
JT 9700 WG-PT	17	
JT 9700 WG-RT	5	
JT 9700 WG-RG	6	
JT 9700 WG-BFG	18	
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 0.5 mm	FTM14
Gamme di Temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 10°C	
Intervallo temperatura di servizio (°C)	- 20°C to + 70°C	
Certificazioni		
Certificazione antincendio	B-s1, d0	EN13501-1

DURATA

Central Europe Zone 1

Non elaborato	7 anni	ISO 4892-2
Stampato e applicato*	5 anni	ISO 4892-2

*Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: "Resistenza all'aperto della combinazione di materiali stampati MACTac e laminati".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, subtropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

