

LF 8510 CS PP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Film de pelliculage auto-adhésif en polypropylène.

Matériau frontal: PP satiné 60 µm

Adhésif: Acrylique solvant permanent et transparent

Protecteur: Couché au kaolin 100 g/m²

UTILISATION HABITUELLE

Film de pelliculage pour le JT 8510 WM-PG PP pour les applications à court terme sur des surfaces plates pour

- retarder l'estompement des couleurs et protéger le support d'impression contre les rayons UV
- offrir une protection contre les dommages permanents et les abrasions
- faciliter le nettoyage de la surface

TRANSFORMATION

Compatible avec les encres latex et à séchage UV.

Le LF 8510 CS PP est conçu pour la lamination du JT 8510 WM-PG PP afin de garantir une protection et une durabilité optimales.

Pour les paramètres spécifiques du lamineur, veuillez consulter le manuel technique du fournisseur d'origine fourni avec la machine. Le support imprimé doit être parfaitement sec avant la lamination et doit sécher au moins 24 heures par la suite.

Le film de lamination Mactac doit être appliqué en suivant les instructions du BT 4.1 « Directives sur la manipulation, la transformation et la pose de supports Mactac Digital », dans la section Ressources sur www.mactacgraphics.eu.

DURÉE DE VIE

2 ans entreposé à une température comprise entre +15 et +25°C et à une humidité relative d'environ 50% (dans l'emballage d'origine).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Valeurs moyennes Méthode de test

Épaisseur		
Frontal (microns)	60 µm	ISO 534
Données sur l'adhésif, 23 °C (N/25 mm)		
Adhésion sur verre		
Tack rapide	13	FTM9
Après 24 heures	22	FTM1
Stabilité dimensionnelle		
Rétrait (48 heures à 70 °C appliqué sur de l'aluminium)	Max. 0,75 mm	FTM14
Plages de températures		
Température d'application minimale (°C)	+ 5 °C	
Plage de températures de service (°C)	- 30 °C à + 60 °C	
Certifications		
Classement au feu	B-s1,d0	EN13501-1
Résistance aux solvants et produits chimiques		
Résistance à l'eau, aux détergents, à la plupart des alcalins et acides dilués. Non affecté par un contact de courte durée avec la plupart des hydrocarbures aliphatiques et de l'alcool. Le contact avec les hydrocarbures aromatiques et chlorés n'est pas recommandé.		

DURABILITÉ ATTENDUE

Zone d'Europe centrale 1

Non traité	5 ans	ISO 4892-2
------------	-------	------------

Remarque : La surlamination de matériaux imprimés par jet d'encre retarde l'éventuelle décoloration qui pourrait se produire avec le temps. La décoloration dépend de la qualité des encres à jet d'encre, de l'orientation du matériau imprimé, de l'angle d'affichage et de la position exacte de l'exposition dans cette région du globe.

L'exposition à des températures extrêmes, à la lumière ultraviolette, ainsi qu'aux conditions que connaissent les pays du sud de l'Europe, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques entraînera une détérioration plus rapide. Cette constatation s'applique également aux zones polluées, aux régions en haute altitude et à l'exposition orientée vers le sud.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Pour plus d'informations sur la durabilité et l'exposition, veuillez consulter le « Bulletin technique TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films» sur le site Web [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf.

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque évènement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

