

## LF 8510 CS PP

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film di laminazione autoadesivo in polipropilene.

**Frontale:** PP da 60 µm, finitura satinata

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente trasparente a base solvente

**Carta Protettiva:** Patinata da 100 g/mq

### UTILIZZO TIPICO

Film di laminazione per JT 8510 WM-PG PP per applicazioni di breve durata su superfici piane, al fine di

- ritardare la sbiaditura del colore e proteggere il supporto stampato dai raggi UV
- garantire protezione contro danni permanenti e abrasione
- facilitare la pulizia delle superfici

### TRASFORMAZIONE

Compatibile con inchiostri Latex e polimerizzati agli UV.

LF 8510 CS PP è ideato per essere accoppiato con JT 8510 WM-PG PP e ottenere una protezione e una durata ottimali.

Per conoscere le impostazioni specifiche della laminatrice, consultare il manuale tecnico fornito in dotazione dal fornitore originale. Il prodotto stampato deve essere perfettamente asciutto prima di procedere alla laminazione e deve essere lasciato asciugare per almeno 24 ore.

I laminati Mactac devono essere applicati seguendo le istruzioni contenute nel TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac", disponibile alla sezione risorse su [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

### DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a +25 °C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

### CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Frontale (micron)	60 µm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23 °C (N/25 mm)		
Staccamento dell'adesione 180° su vetro		
Presa rapida	13	FTM9
24 ore residenza	22	FTM1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70 °C applicato su alluminio)	Max 0,75 mm	FTM14
Intervalli di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 5 °C	
Intervallo di temperatura di servizio (°C)	Da - 30 °C a + 60 °C	
Certificazioni		
Classificazione antincendio	B-s1,d0	EN13501-1
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche		
Resistente all'acqua e ai detersivi, alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Non pregiudicato da un contatto di breve durata con la maggior parte degli idrocarburi alifatici e alcol. Il contatto con solventi aromatici e idrocarburi clorurati non è consigliato.		

### DURATA

Europa centrale Zona 1

Non elaborato	5 anni	ISO 4892-2
---------------	--------	------------

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

*ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA*

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: [mactac.europe@mactac.eu](mailto:mactac.europe@mactac.eu)

Website: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

