

MACal® 8300 PRO

PRODUKTBESCHREIBUNG

MACal 8300 PRO ist eine kalandrierte weiche Vinylfolie, beschichtet mit einem permanent haftenden Klebstoff auf Acrylatbasis.

MACal 8300 PRO wurde für störungsfreies, computergestütztes Schneiden und schnelles Entgittern entwickelt. Das Material eignet sich auch für kleine Buchstaben und feine Linien.

Obermaterial: Kalandrierte Vinylfolie, 70 µm stark, Cadmium-frei.

Klebstoff: Permanent haftender Klebstoff auf Acrylatbasis.

Trägermaterial:

Sehr stabiles weißes Kraftpapier, 135g/m², mit grauem Rückseitendruck..

Bei der weißen Folie ist das Trägerpapier mit einem blauen Silikon beschichtet, um den Kontrast zur Folie zu verstärken.

Hinweis: dieser Kontrast stellt eine gute Erkennung während des Entgitterns sicher und erhöht so die Produktivität.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

MACAL 8300 PRO wurde für mittelfristige Anwendungen im Innen- (Messestände) und Außenbereich (Fahrzeugbeschriftung, Fenstergrafiken, Beschilderungen, etc) entwickelt.

VERARBEITUNG

Computergestütztes Schneiden

Sauberes, schnelles und problemloses Schneiden auf den meisten Plottern. Auf eine korrekte Einstellung der Schnitttiefe muss geachtet werden. Wird zu tief geschnitten, kann das Trägerpapier mit dem Klebstoff einreißen und sich ablösen, wenn die Folie auf das Application Tape aufgetragen wird.

Entgittern

Schnelles, einfaches Entgittern auch bei kleinen Buchstaben und feinen Linien.

Verklebung

Für den Transfer der zugeschnittenen Folie auf das Application-Tape löst man grundsätzlich das Trägermaterial von der selbstklebenden Folie (d.h. mit der Folienoberfläche nach unten auf die Arbeitsfläche), nicht das Application Tape wird angehoben.

MACal 8300 PRO wird auf leicht gewölbten Flächen trocken, auf ebenen Oberflächen trocken oder nass verklebt.

KANTENVERSIEGELUNG UND LACKIERUNG

Bei Kontakt mit Chemikalien und Lösemitteln verhindert eine Kantenversiegelung mit einem Lack, dass sich die Ränder ablösen. Eine gute Kantenversiegelung schützt die Grafik und verlängert ihre Haltbarkeit. Gerade bei Auswirkungen durch Verwitterung, Abrieb oder anderen Einwirkungen wie häufiges Reinigen ist sie empfehlenswert.

WICHTIGER HINWEIS

Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sorgfältig von Staub, Fett und jeglichen Verschmutzungen gereinigt werden.

Der Endanwender muss vor der Verklebung grundsätzlich prüfen, ob die jeweiligen Farben und Lacke mit der Folie kompatibel sind.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von +15 bis +25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte

Testmethode

Stärke		
Obermaterial + Klebstoff (µm)	95	ISO 534
Obermaterial, 23° C		
Zugfestigkeit (N/15 mm)	>25	DIN ISO 527-3
Reissdehnung (%)	150	DIN ISO 527-3

Weitere Informationen zur Haltbarkeit und Beanspruchung finden Sie im "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" auf der Website [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

Klebstoff 23° C (N/25 mm)		
Schälfestigkeit auf rostfreiem Hochglanzstahl		
- 20 Minuten	14	FTM 1
- 24 Stunde	18	FTM 1
- 1 Woche	19	FTM 1
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (48 Stunden bei 70°C (auf Aluminium))	Max. 0.3mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestverklebetemperatur	+10°C	
Temperaturbereich für die Nutzung	-40°C to +70°C	
Entflammbarkeit		
Entflammbarkeit (auf Aluminium)	Selbstverlöschend	EN 13501-1
BESTÄNDIGKEIT GEGEN LÖSEMittel UND CHEMIKALIEN		
Wasser, Wasser mit Reinigungsmittel, Alkohole:	keine Auswirkungen.	
Öl, Benzin, Erdöl:	die Kanten lösen sich ab.	

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteeuropäische Klimazone 1

Schwarz und Weiß	5 Jahre	ISO 4892-2
Farben	4 Jahre	ISO 4892-2

Hinweis: Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker

UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in Höhenlage sowie für nach Süden verklebte Folien. Für horizontal verklebte Materialien wird keine Haltbarkeitsgarantie gegeben.