

Macal Truck Tarp

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Macal Truck Tarp son vinilos fundidos estabilizados y provistos de un adhesivo especialmente diseñado para proporcionar una adhesión permanente sobre banderolas y lonas de PVC plastificado.

Macal Truck Tarpaulin ha sido diseñado para ser ploteado con una limpieza rápida y la versión blanca puede ser impresa en impresión digital.

Esta serie está disponible en seis colores opacos mate. También está disponible un film de laminado mate para proteger el material impreso.

Frontal del material: Vinilo fundido de 80 µm, sin cadmio

Adhesivo: Acrílico, transparente, permanente, para aplicación sobre PVC plastificado

Protector: Provisto de papel de 140 g/m², con impresión gris al dorso.

USO TÍPICO

El Macal Truck Tarp ha sido diseñado para aplicaciones de marcaje exterior de vehículos con cortina lateral.

El film se adhiere de forma permanente a la mayoría de las marcas de lona (Sioen, Dickson, Heytex, Versaidag).

COLOR A JUEGO

El servicio de coincidencia de color del cliente es proporcionado por Mactac. Esta combinación de colores se puede solicitar a partir de una cantidad mínima de 10 rollos (500 lm).

TRANSFORMACIÓN

Diseñado especialmente para máquinas de troquelado planas y rollo a rollo. El film blanco se puede imprimir con tintas solventes, eco-solventes, látex y UV en impresoras de gran formato. Se espera que los resultados de impresión sean satisfactorios desde una distancia de visualización mayor.

Para más información sobre el uso y aplicación del Macal Truck Tarp, consulte el Boletín Técnico 6.1. "Directrices sobre utilización, producción y aplicación del Macal Truck Tarp".

MÉTODO DE APLICACIÓN

El Macal Truck Tarpaulin se puede aplicar mediante los métodos de aplicación en húmedo y en seco. El Boletín Técnico 6.1. "Directrices sobre utilización, producción y aplicación del Macal Truck Tarp" ofrece instrucciones detalladas.

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre el trabajo en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de acometer el proceso de producción completo.

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años almacenado entre 15 y 25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores medios Valores medios

Thickness		
Film + Adhesive (micron)	130	ISO 534
Brillo	15	ISO 2813, 85°
Información sobre el material frontal, 23°C		
Resistencia a la tracción (N/15mm)	Min 11	ISO 527-3
Alargamiento de rotura (%)	Min 150	ISO 527-3
Adhesive data, 23°C (N/25 mm) - FTM1		
Retirar 180° sobre acero inoxidable espejado sobre acero inoxidable espejado		
- 20 minutos	11	FTM1
- 24 horas	16	FTM1
-4 horas sobre lona	15	FTM1
Estabilidad dimensional		
Encogimiento (48 horas a 70°C aplicado sobre aluminio)	Max. 0,2 mm	FTM14
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación (°C)	+10	Minimum
	-40 to +60	

Límite de temperatura de uso (°C)		
-----------------------------------	--	--

DURABILIDAD

Europa Central Zona 1

Sin imprimir	5 años	ISO 4892-2
--------------	--------	------------

Nota : La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las

condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur. No se ofrece ninguna garantía de duración en los casos de exposición horizontal.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA

Para obtener más información sobre la durabilidad y la exposición, visite el "Boletín Técnico de Mactac TB 7.5 Durabilidad en exteriores de los gráficos Mactac" en la web [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».