

Macal Truck Tarp Laminate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Laminado Macal Truck Tarp es un film de vinilo fundido, transparente, mate provisto de un adhesivo transparente

El Laminado Macal Truck Tarpaulin ha sido diseñado para proteger el Macal Truck Tarp blanco mate impreso.

Frontal del material: Vinilo fundido de 30 µm, ultra transparente y mate

Adhesivo: Acrílico, permanente y transparente

Protector: Provisto de papel de 135 g/m², con impresión gris al dorso.

USO TÍPICO

El laminado Macal Truck Tarp ha sido diseñado para proteger el Macal Truck Tarp blanco mate impreso. Mejorará los colores y la durabilidad.

El adhesivo es apto para laminado sobre impresiones convencionales con tintas de látex, solventes, ecosolventes y UV.

TRANSFORMACIÓN

Para más información sobre el uso y aplicación del Laminado Macal Truck Tarp, consulte el Boletín Técnico 6.1. "Directrices sobre utilización, producción y aplicación del Macal Truck Tarp".

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años almacenado entre 15 y 25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores medios Método de

ensayo

Grosor		
Film + adhesivo (µm)	60	ISO 534
Información sobre el material frontal, 23°C		
Resistencia a la tracción (N/15mm)	Min 4,5	ISO 527-3
Alargamiento de rotura (%)	Min 150	ISO 527-3
Brillo	15	ISO 2813, 85°

Información sobre el adhesivo, 23°C

Retirar sobre acero inoxidable espejado (N/25mm)

- 20 minutos	5	FTM 1
- 24 horas	7,5	FTM 1

Estabilidad dimensional

Encogimiento (1 semana a 70°C aplicado sobre aluminio)	Max. 0,2 mm	FTM14
--	-------------	-------

Límites de temperatura

Temperatura mínima de aplicación (°C)	+10	Minimum
Límite de temperatura de uso (°C)	-40 to +60	

DURABILIDAD

Europa Central Zona 1

Sin imprimir	5 años	ISO 4892-2
--------------	--------	------------

Nota : La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur. No se ofrece ninguna garantía de duración en los casos de exposición horizontal.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA

Para obtener más información sobre la durabilidad y la exposición, visite el “Boletín Técnico de Mactac TB 7.5 Durabilidad en exteriores de los gráficos Mactac” en la web [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».