

Squid Opaque Textile

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Squid Opaque es un textil opaco autoadhesivo para cubrir ventanas, puertas y mamparas de vidrio de interior. It is available in six different colors. Está disponible en seis colores diferentes.

Además de ser una cubierta de cristal muy decorativa y minimalista, también ofrece diversos grados de privacidad, confort térmico y visual dependiendo del color elegido. Squid se puede imprimir con tintas con base de disolvente (Eco-solvent), látex y curables mediante UV.

Frontal del material: Poliéster 100% tejido de 300 micras, 210 g/mq en varios colores

Adhesivo: Acrílico permanente, transparente y sensible a la presión.

Protector: Revestimiento de polipropileno de 35 gsm

USO TÍPICO

- Decoración interior
- Publicidad en interiores
- Tabiques de oficina
- Protección solar

TRANSFORMACIÓN

Squid Opaque ha sido desarrollado para su uso en superficies planas de cristal, como ventanas, puertas y tabiques. Squid Opaque puede cortarse digitalmente en cortadoras planas (Zund/Esko/Summa) y está fabricado para su uso en entornos cálidos y húmedos.

Squid Opaque puede imprimirse con tintas con base de disolvente (Eco-solvent), látex y curables mediante UV en diversas impresoras de super gran formato. Se recomienda utilizar perfiles textiles genéricos ICC y no hay necesidad de sobrelaminación adicional. Para más información sobre aplicación en ventanas, consulte el Boletín técnico 4.8 de Mactac.

Antes de comenzar un proyecto, se recomienda hacer una aplicación de prueba para garantizar el buen funcionamiento del producto antes de realizar el proyecto completo. En caso de duda, póngase en contacto con un representante de Avery Dennison para que le ayude o le haga recomendaciones.

Nota: Squid Opaque tiene poca adherencia inicial para facilitar su recolocación durante la aplicación. Una vez que esté correctamente colocado es de suma importancia aplicar la presión suficiente (10 kg) con la ayuda de una rasqueta de goma dura para asegurarse de que el adhesivo se adhiere adecuadamente a la superficie.

En caso de impresión, los materiales deben dejarse secar adecuadamente para su procesamiento posterior. Los residuos de disolventes podrían modificar las características específicas de los productos.

Antes de su instalación (o impresión), los rollos de Squid® deben dejarse reposar por lo menos 1 hora, fuera de su embalaje original, a una temperatura estable de entre 15 °C y 22 °C. Squid® debe mantenerse bien enrollado al rollo de cartón. En caso de haber sido transportado o almacenado a una temperatura inferior a 15°C, la duración de la aclimatación del Squid® debe ser de, al menos, 4 horas.

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años almacenado entre 15 y 25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS

Tejido muy decorativo y minimalista para una elegante decoración de ventanas.

- Sin PVC / Sin tratamiento con halógenos
- Oportunidades de diseño exclusivas, con una excelente capacidad de impresión en todas las plataformas digitales principales
- Adecuado para lugares húmedos
- Propiedades antibacterianas / antifúngicas
- Oeko-Tex® Standard 100
- Clasificación de resistencia al fuego de B-s1, d0 según EN 13501-1

Consulte su referencia de ventas de Mactac para obtener más información sobre la compatibilidad del vidrio.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Squid Opaque puede almacenarse en posición horizontal en su embalaje original durante un período de 2 años, en un área que cumpla las siguientes condiciones: Temperatura de entre 15-25°C/10-55% HR. Para evitar túneles y burbujas de aire que puedan causar deformaciones permanentes, Squid Opaque debe mantenerse siempre bien enrollado alrededor de su rollo de cartón, con su principio y final sujeto con cinta adhesiva en tres lugares distribuidos uniformemente por el rollo, en el extremo izquierdo, en el centro y en el extremo derecho. Los rollos de Squid Opaque pueden almacenarse en vertical y horizontal. En este último caso, debe escogerse una superficie adecuada para evitar daños (en la impresión).

DURABILIDAD

Squid IOpaque tiene una vida útil mínima de 5 años, siempre y cuando esté correctamente instalado en una superficie vertical de cristal y se utilice sin retirarlo ni recolocararlo después de la activación del pegamento. Para garantizar esta vida útil, deberán cumplirse estrictamente las instrucciones de almacenamiento, aplicación y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Características Resultados Método de ensayo

Espesor		
Calibre, film facial	300 µm	ISO 534
Peso, parte delantera del film	210 gsm	
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación (°C)	+ 10 °C	
Certificaciones		
Certificado contra incendios	B-s1,d0	EN13501-1

DURABILIDAD

Europa Central Zona 1

Sin procesar	5 años	ISO 4892-2
--------------	--------	------------

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA

Para obtener más información sobre la durabilidad y la exposición, visite el “Boletín Técnico de Mactac TB 7.5 Durabilidad en exteriores de los gráficos Mactac” en la web [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».