JT 9300 WG-PT, PG, RG, BFG

DESCRIPTION DU PRODUIT

Supports d'impression intermédiaires calandrés.

Matériau frontal: PVC blanc brillant de 80 µm

Adhésif:

JT 9300 WG-PT: Solvant transparent permanent

JT 9300 WG-PG: Solvant gris permanent

JT 9300 WG-RG: Solvant gris enlevable

JT 9300 WG-BFG: Solvant gris Bubble-free

Protecteur:

JT 9300 WG-PT/PG/RG: Papier couché PE 140 g/m2

JT 9300 WG-BFG: Papier couché PE 145 g/m2

UTILISATION HABITUELLE

Applications de courte ou moyenne durée, en intérieur ou extérieur, sur des surfaces planes et légèrement courbes.

Panneaux, vitrines de magasins, Point de Vente, décoration de véhicules.

TRANSFORMATION

Ce film est particulièrement conçu pour l'impression jet d'encres grand format à base solvant, éco-solvant, latex ou UV.

Pour une protection et une durabilité optimales, le film JT 9300 doit être laminé avec les films de la série LF 9300.

Afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible, veuillez vous assurer d'utiliser les profils ICC et les paramètres d'imprimante corrects.

Vous pouvez obtenir ces profils auprès de nos filiales ou de nos distributeurs, ou vous pouvez les télécharger sur : www.mactacgraphics.eu.

Pour en savoir plus sur l'impression et la lamination, veuillez vous reporter au BT 4.1 « Instructions sur la manipulation, la transformation et la pose des supports d'impression numériques Mactac ».

Nous vous conseillons de tester la construction proposée dans les conditions réelles d'application et d'utilisation finales avant la mise en production.

DURÉE DE VIE

2 ans entreposé à une température comprise entre +15 et +25°C et une humidité relative de ± 50% (dans l'emballage d'origine).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs moyennes	Méthode de test
Épaisseur		
Film (microns)	80 µm	ISO 534
Données sur l'adhésif, 23 °C (N/25 mm)		
Adhésion initiale sur verre: JT 9300 WG-PT JT 9300 WG-PG JT 9300 WG-RG JT 9300 WG-BFG	 18 14 6 21	FTM9
Pelage sur verre après 24 heures : JT 9300 WG-PT JT 9300 WG-PG JT 9300 WG-RG JT 9300 WG-BFG	 19 18 5 20	FTM1
Stabilité dimensionnelle		
Retrait (48 heures à 70°C posé sur l'aluminium)	Max. 0.5 mm	FTM14
Plages de températures		
Température minimale de pose (°C)		+ 10°C
Plage de températures de service (°C)		- 20°C to + 70°C
Certifications		
Certification relative à la réaction au feu	B-s1, d0	EN13501-1

DURABILITÉ ATTENDUE

Central Europe Zone 1

Non traité	5 ans	ISO 4892-2
Imprimé et appliqué*	3 ans	ISO 4892-2

*Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au Bulletin technique 7.5 : « Durabilité extérieure des complexes imprimés et laminés Mactac ».

Note : L'application d'un film de protection sur le film imprimé retarde l'éventuel palissement des couleurs qui peut survenir avec le temps. Ce palissement dépend de la qualité de l'encre, de l'orientation du visuel imprimé, de l'angle d'exposition et de la zone géographique.

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu

Des conditions d'exposition sévères à des températures élevées et aux rayons UV tels qu'on les rencontre dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques entraînent un processus de dégradation plus rapide que dans nos régions tempérées. Les régions polluées, les hautes altitudes ainsi que les expositions au sud diminuent également la performance extérieure.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf. http://terms.europe.averydennison.com. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes , endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque évènement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

Contact
Email: mactac.europe@mactac.eu
Website: www.mactacgraphics.eu