

WW 200

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale autoadesivo calandrato con adesivo riposizionabile e rimovibile per applicazioni architettoniche da interni.

Frontale: PVC calandrato semi-rigido bianco opaco da 150 µm

Adesivo: Emulsione acrilica trasparente, riposizionabile e rimovibile

Carta Protettiva: Carta Kraft politenata da 135 g/mq

UTILIZZO TIPICO

Applicazioni architettoniche da interni di breve durata su superfici lisce uniformi.

Lo speciale adesivo ultra rimovibile ti permette di applicare la grafica, riposizionarla e rimuoverla per riapplicarla in un secondo momento (utilizzo del liner per lo stoccaggio).

TRASFORMAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, mild solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

Il WW 200 non è concepito per la laminazione.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa, l'applicazione e la rimozione, fare riferimento al TB 4.3 "Linee guida sulla preparazione della superficie, la trasformazione e l'applicazione della serie WW di Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato tra i 15°C e i 25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi

Metodo di prova

Spessore		
Film (microns)	150 µm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Staccamento su acciaio		
Adesività rapida	4.4	FTM9
- 24 ore residenza	6	FTM1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 0.5 mm	FTM14
Gamme di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 10°C	
Intervallo temperatura di servizio (°C)	- 20°C a + 70°C	
Certificazioni		
Certificazione antincendio	C-s2, d1	EN13501-1

DURATA

Europa centrale Zona 1

Non stampato (in interno)	1 anno	ISO 4892-2
---------------------------	--------	------------

Nota bene: L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud. Nessuna garanzia di durata è indicata per un'esposizione orizzontale.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina www.mactacgraphics.eu

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

