

MACal® 9722-00 PRO Light Stop

PRODUKTBESCHREIBUNG

MACal 9722-00 PRO Light Stop ist eine 100 % opake PVC Folie, beschichtet mit einem langlebigen, stark haftenden Klebstoff auf Acrylatbasis, der von einem hochwertigen, silikonisierten Kraftpapier geschützt wird

Obermaterial: Vollständig opake, weiße Folie, 140 µm stark, cadmiumfrei, mit matter Oberfläche, die Lichtreflexionen verhindert.

Klebstoff: Klebstoff auf Acrylatbasis, hohe Klebkraft und außergewöhnlich langlebig.

Trägermaterial: Sehr stabiles weißes Kraftpapier, 135 g/m², mit grauem Rückseitendruck.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

MACal 9722-00 PRO Light Stop kann -in Kombination mit MACal 9700 PRO Farben und MACal 9700 PRO Light Diffusers- für Leuchteinrichtungen verwendet werden. Durch die Folie dringt kein Licht und sorgt dadurch für besondere Effekte bei eingeschalteter Beleuchtung.

VERARBEITUNG

COMPUTERGESTÜTZTES SCHNEIDEN

Exaktes, schnelles und problemloses Schneiden auf den meisten Plottern. Auf eine korrekte Einstellung der Schnitttiefe muss geachtet werden. Wird zu tief geschnitten, kann das Trägerpapier mit dem Klebstoff einreißen und sich ablösen, wenn die Folie auf das Application Tape aufgetragen wird.

DRUCKEN

MACal 9722-00 PRO Light Stop wurde erfolgreich mit Ecosolvent, Latex und UV Inkjetsystemen bedruckt. Die Druckeinstellung der jeweils eingesetzten Drucksysteme müssen individuell auf die Folie erfolgen. Es gibt keine Garantie auf die Bedruckbarkeit und die Druckqualität der MACal 9722-00 PRO Light Stop Folie.

VERKLEBUNG

Für den Transfer der zugeschnittenen Folie auf das Application-Tape löst man grundsätzlich das Trägermaterial von der selbstklebenden Folie (d.h. mit der Folienoberfläche nach unten auf die Arbeitsfläche), das Application Tape wird dazu nicht angehoben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sorgfältig von Staub, Fett und jeglichen Verschmutzungen gereinigt werden. Der Anwender muss vor der Verwendung grundsätzlich prüfen, ob die jeweiligen Farben und Lacke mit der Folie kompatibel sind.

Substrate für die Verwendung in Leuchteinrichtungen sollten im Zusammenhang mit selbstklebenden Materialien sorgfältig ausgewählt werden. Einige Substrate, wie zum Beispiel Polycarbonate, können sich als problematisch erweisen, weil sich Lufteinschlüsse bilden können und es ggfs. zur Blasenbildung unter der Folie kommen kann.

Wir empfehlen daher, vor der Verklebung zu testen, ob sich MACal 9722-00 PRO Light Stop für die jeweilige Oberfläche eignet.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von +15 bis +25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte

Testmethode

Stärke		
Obermaterial + Klebstoff (µm)	175	ISO 534
Obermaterial, 23° C Klebstoff 23° C (N/25 mm)		
Zugfestigkeit (N/15 mm)	>1.1	DIN ISO 527-3
Bruchdehnung (%)	>100	DIN ISO 527-3
Adhesive data, 23°C (N/25 mm)		
Schälfestigkeit auf rostfreiem Hochglanzstahl		
- 20 Minuten	14	FTM1
- 24 Stunden	20	FTM1
- 1 Woche	24	FTM1
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (1 Woche bei 70° C auf Aluminium)	Max. 0.7 mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestverklebetemperatur (°C)	10°C	

Temperaturbereich für die Anwendung (°C)	- 40°C to + 90°C
Entflammbarkeit	
auf Aluminium	Selbstverlöschen d

begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteeuropäische Klimazone 1

Unbearbeitet	7 Jahre	ISO 4892-2
--------------	---------	------------

Hinweis: Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker

UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in Höhenlage sowie für nach Süden verklebte Folien. Für horizontal verklebte Materialien wird keine Haltbarkeitsgarantie gegeben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND GEWÄHRLEISTUNG

Weitere Informationen zur Haltbarkeit und Beanspruchung finden Sie im "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" auf der Website [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

