

JT 6710 CG-RT PET

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medios de impresión autoadhesivos de poliéster de alto brillo y ultratransparente.

Frontal del material: Poliéster de brillo claro de 50 µm

Adhesivo: Protector transparente extraíble de disolvente acrílico

Protector: Poliéster claro, 140 g/m²

USO TÍPICO

Gráficos promocionales de interior y exterior de corta a media duración sobre suelos de cristal.

Adecuado para mostradores, ventanas de tiendas y aplicaciones de puntos de vendas sin la necesidad de cortar contornos a causa de sus propiedades ultratransparentes.

TRANSFORMACIÓN

Especialmente diseñado para la impresión con tinta digital en un equipamiento de impresión de amplio formato, la película es compatible con las tintas de látex o curables por UV.

Para conseguir la máxima protección y resistencia posibles, el JT 6710 CG-RT PET debe laminarse con LUV 7036.

Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de que se utilizan los ajustes de impresión correctos. Puede obtener los perfiles de nuestras filiales o distribuidores, así como descargarlos en www.mactacgraphics.eu.

Para más información sobre impresión aplicación y eliminación, consulte el "Boletín Técnico TB 4.1. Sobre la manipulación, conversión y aplicación de materiales digitales de Mactac".

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre la estructura propuesta en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de cometer el proceso de producción completo.

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años siempre que esté almacenado entre +15 y +25°C y 50% de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores promedios Método de pruebas

Grosor		
Cara (micrones)	50 µm	ISO 534
Datos del adhesivo, 23°C (N/25 mm)		
Resistencia al pelado en acero inoxidable		
Residencia, 20 min	4.5	FTM1
24 horas de residencia	6	FTM1
Estabilidad dimensional		
Encogido (48 horas a 70° aplicado sobre aluminio)	Max. 0.4 mm	FTM14
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación (°C)	+10°C	
Rango de temperatura de uso (°C)	- 40°C hasta + 80°C	
Certificaciones		
Clasificación contra incendios	B-s1, d0	EN13501-1

DURABILIDAD

Europa Central Zona 1

Sin procesar	2 años	ISO 4892-2
--------------	--------	------------

Nota: el laminado del material impreso con inyección de tinta retrasa la decoloración que habitualmente ocurre con el paso del tiempo. Esta pérdida de color depende de la calidad de las tintas de impresión, la orientación del material impreso, el ángulo de exposición y la ubicación geográfica exacta.

La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur.

Para más información acerca de la resistencia y la exposición, lea el "Boletín Técnico TB 7.5 de Mactac para la resistencia en exterior de los gráficos Mactac - Películas autoadhesivas" en el sitio web www.https://www.mactacgraphics.eu.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA

Para obtener más información sobre la durabilidad y la exposición, visite el “Boletín Técnico de Mactac TB 7.5 Durabilidad en exteriores de los gráficos Mactac” en la web [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».