

WW Smooth Textile

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Material de poliéster para impresión con un adhesivo gris de alto tack para decoración de interiores sobre superficies suaves.

Material frontal:

Acabado blanco satinado, 244 g/m² y 250 µm

Adhesivo:

Solvente, acrílico, gris y de alto agarre

Soporte:

Revestido con papel de 135 g/m²,

con certificación FSC® (FSC Mix Credit, número en la cadena de custodia: CU-COC-807907, Código de licencia: C004451).

USOS HABITUALES

Aplicaciones arquitectónicas de duración media en interior sobre superficies planas y para recubrimientos de paredes, así como sustratos difíciles.

El adhesivo gris de alto tack con base solvente garantiza un buen nivel de opacidad y adhesión sobre una amplia variedad de superficies planas.

IMPRESION

Diseñado específicamente para impresión con tintas solventes, ecosolventes, látex y UV en impresoras de gran formato.

Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de que se utilizan los perfiles ICC y los ajustes de impresión correctos.

Puede obtener los perfiles a través de nuestras filiales o distribuidores, o descargarlos en: www.mactacgraphics.eu.

Para más información sobre impresión y laminado, consulte el Boletín Técnico 4.1. "Directrices sobre utilización, producción y aplicación de materiales digitales de Mactac".

Debido al material frontal texturizado del producto, WW Smooth Textile no necesita laminado.

VIDA EN ALMACÉN

1 año almacenado entre 15 y 25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Los materiales digitales de Mactac deberán aplicarse siguiendo las instrucciones del Boletín Técnico 4.3 "Directrices sobre preparación de la superficie, producción y aplicación de la serie WW de Mactac", disponibles en la sección de recursos de www.mactacgraphics.eu

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre la estructura propuesta en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de acometer el proceso de producción completo.

PROPIEDADES FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

| Información sobre adhesivo, 23°C (N/25 mm) | Valores medios | Método de ensayo |
|--|----------------|------------------|
| Tack inicial sobre acero inoxidable: | 18 | FTM 9 |
| Tack en 24 horas sobre acero inoxidable: | 22 | FTM 1 |
| Estabilidad dimensional | | |
| Encogimiento (48 horas a 70°C aplicado sobre aluminio) | Max. 0.5 mm | FTM 14 |

Límites de temperatura

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura mínima de aplicación | + 10°C |
| Límite de temperatura de uso | - 20°C to + 70°C |

Certificaciones

| | | |
|------------------------------|----------|-----------|
| Certificado contra incendios | C-s1, d0 | EN13501-1 |
|------------------------------|----------|-----------|

DURACIÓN ESPERADA*

Europa Central Zona 1

| | | |
|---------------------------|--------|-------------|
| Sin imprimir (interiores) | 4 años | ISO 4892-2. |
|---------------------------|--------|-------------|

Nota : La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur. No se ofrece ninguna garantía de duración en los casos de exposición horizontal.

Aviso importante: La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

Exención de responsabilidad sobre la garantía: Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con

respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».